

Hydro-Seife

zur Pflege von geseiften
Holzböden



LobiCARE

Ich steh drauf!

Wasserbasierte Pflegeseife zur Erstpflege, Auffrischung und Renovierung von Holzfußböden

Trocknung nach Erstauftrag:

Nach einer Trockenzeit von 24 Stunden ist die Hydro-Seife bedingt feuchtigkeitsbeständig, volle Belastbarkeit nach 3-7 Tagen Durchtrocknung.

Ergiebigkeit bei Erstauftrag:

1 Liter reicht ca. für 15-30 m² je nach Saugfähigkeit der Oberfläche.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Arbeitsgeräte mit Wasser gründlich ausspülen.

Allgemeine Hinweise:

Vor Frost schützen! Unter Verschluss und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Erstauftrag:

Vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken sowie wachs-, silikon- und fettfrei sein. Die Bodentemperatur muss mindestens 15 °C betragen. Testfläche anlegen, um ggf. Farbtonveränderungen zu erkennen. Hydro-Seife unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und mit einem Wischmopp oder Kurzhaarroller gleichmäßig dünn in sich überlappenden

Bahnen auftragen. Bei beanspruchten Flächen nach 24 Stunden Trocknung einen Zweitauftrag durchführen. Zur Erhaltung einer schönen Oberfläche regelmäßig mit Hydro-Seife nachpflegen.

Unterhaltspflege:

LobiCARE Hydro-Seife gut aufschütteln. Verbrauch zur Unterhaltspflege: 75 ml auf 5 Liter Wasser. LobiCARE Hydro-Seife ins lauwarme Wischwasser geben und nebelfeucht aufwischen. Holzoberflächen nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung/Vergrauung entstehen kann. Nach kurzer Trockenzeit restliche Feuchtigkeit mit einem Lappen aufnehmen